



INDEKO-W

Pittura lavabile con protezione del film a largo spettro

- Film protetto da infestazioni di muffe e funghi
- Resistente alla spazzolatura
- Permeabile al vapore acqueo
- Ottima copertura
- E.L.F. basse emissioni, senza solventi, senza odori sgradevoli



THE POWER OF SURFACE.



INDEKO-W

Pittura lavabile con protezione del film a largo spettro

| | |
|--|---|
| Descrizione e Campo di applicazione | Indeko-W è una pittura per interni lavabile e con film protetto da muffe e funghi a largo spettro d'azione. Indeko-W ha una lunghissima durata protettiva ed specifico per le superfici interne di cucine, bagni, ospedali, scuole, sale d'aspetto e tutti gli ambienti umidi soggetti alla formazione di muffe. |
| Proprietà del materiale | <ul style="list-style-type: none">• Film protetto da infestazioni di muffe e funghi• Resistente alla spazzolatura• Permeabile al vapore acqueo• Ottima copertura• E.L.F. basse emissioni, senza solventi, senza odori sgradevoli |
| Imballaggi e colori | Bianco: 2,5 - 5 - 12,5 Litri. |
| Opacità | Superopaca - $G \leq 5$ a 85° . L'opacità può variare in funzione della tipologia di supporto. |
| Dati tecnici | Secondo EN 13300 <ul style="list-style-type: none">• Abrasione ad umido: Classe 2• Rapporto di contrasto: Classe 2 (per una resa di $6 \text{ m}^2/\text{L}$)• Dimensione massima delle cariche: $<100 \mu\text{m}$; Fine• Densità: Ca. $1,5 \text{ kg/L}$• Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd: $<0,1 \text{ m}$; Classe V1- Alta. Secondo UNI EN ISO 7783-2 |
| Supporti idonei | Applicabile su tutti i tipi di intonaco. Il supporto deve essere pulito, stabile, asciutto e privo di sostanze che potrebbero inibire una corretta adesione. |
| Metodo di applicazione | Pennello e rullo. |
| Diluizione | Con acqua. <ul style="list-style-type: none">• Mano di fondo/Intermedia: max. 10%• Mano di finitura: max. 5% |
| Consumo/Resa | Circa $80-100 \text{ ml/m}^2$ $10-12 \text{ m}^2/\text{L}$ per mano, su superfici lisce e mediamente assorbenti, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova. |
| Tempo di essiccazione | A $+20^\circ \text{ C}$ e U.R. 65% il tempo di essiccazione al tatto è di circa 4-6 ore ed è quindi ricopribile. Esercibile dopo 3 giorni. |

Timbro Rivenditore