



INDEKOSILVER-W

Pittura ad alta copertura con film protetto da muffe e batteri

- Finitura superopaca
- Film protetto dalla proliferazione di muffe e batteri
- Lavabile e traspirante
- Ottimo punto di bianco



THE POWER OF SURFACE.



INDEKOSILVER-W

Pittura ad alta copertura con film protetto da muffe e batteri

Descrizione e Campo di applicazione	<p>Pittura lavabile e traspirante ad alta copertura con film protetto dalla proliferazione delle muffe e dei batteri con tecnologia agli ioni d'argento.</p> <p>Finitura superopaca, molto fine e liscia al tatto, con un ottimo punto di bianco.</p> <p>IndekoSilver-W è adatta a tutti gli ambienti che richiedono una finitura con elevati requisiti d'igiene, come ospedali, scuole, case di riposo e tutti gli ambienti domestici.</p>
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none">• Finitura superopaca• Film protetto dalla proliferazione di muffe e batteri• Lavabile e traspirante• Ottimo punto di bianco• Eccellente copertura• Permeabile al vapore acqueo• Finitura molto fine e liscia al tatto• Facile applicazione• E.L.F. basse emissioni, senza solventi, senza odori sgradevoli
Imballaggi e colori	Bianco: 5 - 12,5 Litri.
Opacità	Superopaca - $G \leq 5$ a 85° . L'opacità può variare in funzione del colore scelto e della tipologia di supporto.
Dati tecnici	Secondo EN 13300 <ul style="list-style-type: none">• Abrasione ad umido: Classe 3• Rapporto di contrasto: Classe 1 (per una resa di $5,5 \text{ m}^2/\text{L}$)• Dimensione massima delle cariche: $<100 \mu\text{m}$; Fine• Densità: Ca. $1,6 \text{ kg/L}$
Supporti idonei	I supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze che potrebbero inibire una corretta adesione.
Metodo di applicazione	Pennello e rullo.
Diluizione	Con acqua. <ul style="list-style-type: none">• Applicazione a pennello: 30-50%• Applicazione a rullo: 20-30%
Consumo/Resa	Circa $80-100 \text{ ml/m}^2$ $10-12 \text{ m}^2/\text{L}$ per mano, su superfici lisce e mediamente assorbenti, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.
Tempo di essiccazione	A $+20^\circ \text{ C}$ e U.R. 65% il tempo di essiccazione al tatto è di circa 2-3 ore ed è quindi ricopribile. Esercibile dopo 24 ore.

Timbro Rivenditore